

## LITHOPIX P 8

### 化学结合剂

#### 特性:

外观: 白色颗粒  
堆积密度: 约 600 克/升  
pH 值 (1%): 约 8  
五氧化二磷 (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 含量: 约. 64 %  
氧化钠 (Na<sub>2</sub>O) 含量: 约 34 %

#### 安全资料:

欧共体 EC 产品标签要求: 无相关要求

#### 储存期限 / 包装:

储存恰当且保持干燥的情况下, 保存期为 12 个月  
包装为 25 公斤/袋

#### 应用:

LITHOPIX P 8 是用于镁砂, 铬镁砂质耐火砖、捣打料和喷涂料的化学结合剂。

该产品可快速溶于水, 吸湿性较低。

添加量为固体总量的 1 – 3 %, 取决于具体的应用条件。

LITHOPIX P 8 用于水泥结合耐火材料时, 能减少临界温度范围 (500 – 1000 °C) 强度的降低量, 有的情况下还能减少水泥的用量。添加量为总重量的 1 %。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2008 年 4 月 22 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ  
司马化工 (佛山) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园  
开元路16号 (邮编 528143)  
电话 +86 (0) 757-87270601  
传真 +86 (0) 757-87270609  
www.zschimmer-schwarz.cn