

## LITHOPIX P 56

### 化学粘结剂

#### 特性:

外观: 灰色粉末  
堆积密度: 约 750 g/l  
pH (1%): 约 11  
Na<sub>2</sub>O 含量: 约 33%  
SiO<sub>2</sub> 含量: 约 24%  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 含量: 约 19%  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量: 约 4%  
烧失量: 约 20%

#### 安全数据:

欧共体 EC 产品标签要求: Xi – 有刺激性的

#### 储存期 / 包装:

在适宜和干燥的条件下可至少保存 12 个月  
25 公斤袋装

#### 应用:

LITHOPIX P 56 适用于基础喷补料及含 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 喷补料。  
用它粘结的混合料特别适用于热补, 并且喷补后的反弹也大大减少。  
它以干料的形式加入坯料, 加入量为混合料总重的 2%~4%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2006 年 07 月 06 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ  
司马化工 ( 佛山 ) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园  
开元路16号 ( 邮编 528143 )  
电话 +86 (0) 757-87270601  
传真 +86 (0) 757-87270609  
www.zschimmer-schwarz.cn