

KERAFLOC A 4067

絮凝剂



特征:

外观:	黄棕色液体
有效成分:	约 43%
溶解性:	与水混溶
密度 (20 �C):	约 1.30 g/cm ³
pH (1 %):	约 8
灼烧残余:	约 15%

安全数据:

欧盟EU产品标签要求: 无相关要求

保存期 / 包装:

适宜储藏条件下保存12个月
30 kg/桶, 150 kg/桶, 1100 kg/桶

应用:

本添加剂是以聚碳酸为基础的絮凝剂。主要对无水泥耐火混凝土中硅酸溶胶（如 LITHOSOL 1530）起絮凝作用。

KERAFLOC A 4067 的高分子链会破坏硅酸溶胶，并形成凝胶。这种情况3-5小时之后会有脱模的作用。

加入量取决于使用的硅酸溶胶的用量，一般在5%-10%T

以上信息源于我们工厂和实验室的测试结果。以上结果仅作参考，由于实际使用条件的改变而产生的任何结果，我方不承担任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布日期: 2010年4月7日

页码: 1 / 1

